SISEAL

Metakrylátový těsnící tmel na bázi teflonu na kovové závitové spoje, odolává vibracím a teplotním výkyvům. Používá se místo koudele nebo teflonové pásky. Je určen na kovové závitové spoje od 3/8“ do 2“ pro rozvody vzduchu, pitné vody (do tlaku 1 MPa a teploty do 130 °C), zemního plynu, propan-butanu (pouze v plynné formě o tlaku 5 bar a teplotě -20 °C až 70 °C).

Návod k použití:
Povrch závitů je nutno odmastit (pochromované zdrsnit), tmel aplikujeme na krajní vnější a vnitřní závit v malém množství a smontujeme. Přibližná spotřeba je cca 0,5g na ½“ závit. Během montáže je možné zpětné pootočení bez narušení těsnosti. Po 10-ti minutách po smontování spoj odolává tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrzen je za 2-3 hodiny při 20 °C. Spoj odolává teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrzení je spoj rozebíratelný běžným nářadím, tmel je nevytvrzovací. Před opětovnou montáží je nutno závity očistit drátěným kartáčem od zbytků tmelu.

Obsahuje:
Maleinová kyselina - CAS 110-16-7 (0,1-0,4%)
Dodecyl-methakrylát - CAS 142-90-5 (15-20%)
N,N-dialkyltoluidin - CAS 26915-12-8 (0,1-0,5%)
(2-Fenylpropan-2-yl) hydroperoxid - CAS 80-15-9 (0,5-1%)
Hydroxyethylmethakrylát - CAS 868-77-9 (5-10%)
(2-Hydroxypropyl)-methakrylát - CAS 923-26-2 (20-40%)

R věty:
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí;

S věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 29 Nevylévejte do kanalizace; S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice; S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bezpečnostní list najdete na **www.regulus.cz**.

Skladujte při teplotě 5 až 25 °C

Obsah: 100g

8 595222 608407

Distributor:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00, tel.: 241 764 506

N - nebezpečný pro životní prostředí

Výrobce:
Manta Ecologica S.r.l.,Itálie

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

LDPE

Xi - dráždivý

SISEAL

Metakrylátový těsnící tmel na bázi teflonu na kovové závitové spoje, odolává vibracím a teplotním výkyvům. Používá se místo koudele nebo teflonové pásky. Je určen na kovové závitové spoje od 3/8“ do 2“ pro rozvody vzduchu, pitné vody (do tlaku 1 MPa a teploty do 130 °C), zemního plynu, propan-butanu (pouze v plynné formě o tlaku 5 bar a teplotě -20 °C až 70 °C).

Návod k použití:
Povrch závitů je nutno odmastit (pochromované zdrsnit), tmel aplikujeme na krajní vnější a vnitřní závit v malém množství a smontujeme. Přibližná spotřeba je cca 0,5g na ½“ závit. Během montáže je možné zpětné pootočení bez narušení těsnosti. Po 10-ti minutách po smontování spoj odolává tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrzen je za 2-3 hodiny při 20 °C. Spoj odolává teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrzení je spoj rozebíratelný běžným nářadím, tmel je nevytvrzovací. Před opětovnou montáží je nutno závity očistit drátěným kartáčem od zbytků tmelu.

Obsahuje:
Maleinová kyselina - CAS 110-16-7 (0,1-0,4%)
Dodecyl-methakrylát - CAS 142-90-5 (15-20%)
N,N-dialkyltoluidin - CAS 26915-12-8 (0,1-0,5%)
(2-Fenylpropan-2-yl) hydroperoxid - CAS 80-15-9 (0,5-1%)
Hydroxyethylmethakrylát - CAS 868-77-9 (5-10%)
(2-Hydroxypropyl)-methakrylát - CAS 923-26-2 (20-40%)

R věty:
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí;

S věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 29 Nevylévejte do kanalizace; S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice; S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bezpečnostní list najdete na **www.regulus.cz**.

Skladujte při teplotě 5 až 25 °C

Obsah: 100g

8 595222 608407

Distributor:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00, tel.: 241 764 506

N - nebezpečný pro životní prostředí

Výrobce:
Manta Ecologica S.r.l., Itálie

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

LDPE

Xi - dráždivý

SISEAL

Metakrylátový těsnící tmel na bázi teflonu na kovové závitové spoje, odolává vibracím a teplotním výkyvům. Používá se místo koudele nebo teflonové pásky. Je určen na kovové závitové spoje od 3/8“ do 2“ pro rozvody vzduchu, pitné vody (do tlaku 1 MPa a teploty do 130 °C), zemního plynu, propan-butanu (pouze v plynné formě o tlaku 5 bar a teplotě -20 °C až 70 °C).

Návod k použití:
Povrch závitů je nutno odmastit (pochromované zdrsnit), tmel aplikujeme na krajní vnější a vnitřní závit v malém množství a smontujeme. Přibližná spotřeba je cca 0,5g na ½“ závit. Během montáže je možné zpětné pootočení bez narušení těsnosti. Po 10-ti minutách po smontování spoj odolává tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrzen je za 2-3 hodiny při 20 °C. Spoj odolává teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrzení je spoj rozebíratelný běžným nářadím, tmel je nevytvrzovací. Před opětovnou montáží je nutno závity očistit drátěným kartáčem od zbytků tmelu.

Obsahuje:
Maleinová kyselina - CAS 110-16-7 (0,1-0,4%)
Dodecyl-methakrylát - CAS 142-90-5 (15-20%)
N,N-dialkyltoluidin - CAS 26915-12-8 (0,1-0,5%)
(2-Fenylpropan-2-yl) hydroperoxid - CAS 80-15-9 (0,5-1%)
Hydroxyethylmethakrylát - CAS 868-77-9 (5-10%)
(2-Hydroxypropyl)-methakrylát - CAS 923-26-2 (20-40%)

R věty:
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí;

S věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 29 Nevylévejte do kanalizace; S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice; S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bezpečnostní list najdete na **www.regulus.cz**.

Skladujte při teplotě 5 až 25 °C

Obsah: 100g

8 595222 608407

Distributor:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00, tel.: 241 764 506

N - nebezpečný pro životní prostředí

Výrobce:
Manta Ecologica S.r.l., Itálie

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

LDPE

Xi - dráždivý

SISEAL

Metakrylátový těsnící tmel na bázi teflonu na kovové závitové spoje, odolává vibracím a teplotním výkyvům. Používá se místo koudele nebo teflonové pásky. Je určen na kovové závitové spoje od 3/8“ do 2“ pro rozvody vzduchu, pitné vody (do tlaku 1 MPa a teploty do 130 °C), zemního plynu, propan-butanu (pouze v plynné formě o tlaku 5 bar a teplotě -20 °C až 70 °C).

Návod k použití:
Povrch závitů je nutno odmastit (pochromované zdrsnit), tmel aplikujeme na krajní vnější a vnitřní závit v malém množství a smontujeme. Přibližná spotřeba je cca 0,5g na ½“ závit. Během montáže je možné zpětné pootočení bez narušení těsnosti. Po 10-ti minutách po smontování spoj odolává tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrzen je za 2-3 hodiny při 20 °C. Spoj odolává teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrzení je spoj rozebíratelný běžným nářadím, tmel je nevytvrzovací. Před opětovnou montáží je nutno závity očistit drátěným kartáčem od zbytků tmelu.

Obsahuje:
Maleinová kyselina - CAS 110-16-7 (0,1-0,4%)
Dodecyl-methakrylát - CAS 142-90-5 (15-20%)
N,N-dialkyltoluidin - CAS 26915-12-8 (0,1-0,5%)
(2-Fenylpropan-2-yl) hydroperoxid - CAS 80-15-9 (0,5-1%)
Hydroxyethylmethakrylát - CAS 868-77-9 (5-10%)
(2-Hydroxypropyl)-methakrylát - CAS 923-26-2 (20-40%)

R věty:
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí;

S věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 29 Nevylévejte do kanalizace; S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice; S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bezpečnostní list najdete na **www.regulus.cz**.

Skladujte při teplotě 5 až 25 °C

Obsah: 100g

8 595222 608407

Distributor:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00, tel.: 241 764 506

N - nebezpečný pro životní prostředí

Výrobce:
Manta Ecologica S.r.l., Itálie

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

LDPE

Xi - dráždivý

SISEAL

Metakrylátový těsnící tmel na bázi teflonu na kovové závitové spoje, odolává vibracím a teplotním výkyvům. Používá se místo koudele nebo teflonové pásky. Je určen na kovové závitové spoje od 3/8“ do 2“ pro rozvody vzduchu, pitné vody (do tlaku 1 MPa a teploty do 130 °C), zemního plynu, propan-butanu (pouze v plynné formě o tlaku 5 bar a teplotě -20 °C až 70 °C).

Návod k použití:
Povrch závitů je nutno odmastit (pochromované zdrsnit), tmel aplikujeme na krajní vnější a vnitřní závit v malém množství a smontujeme. Přibližná spotřeba je cca 0,5g na ½“ závit. Během montáže je možné zpětné pootočení bez narušení těsnosti. Po 10-ti minutách po smontování spoj odolává tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrzen je za 2-3 hodiny při 20 °C. Spoj odolává teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrzení je spoj rozebíratelný běžným nářadím, tmel je nevytvrzovací. Před opětovnou montáží je nutno závity očistit drátěným kartáčem od zbytků tmelu.

Obsahuje:
Maleinová kyselina - CAS 110-16-7 (0,1-0,4%)
Dodecyl-methakrylát - CAS 142-90-5 (15-20%)
N,N-dialkyltoluidin - CAS 26915-12-8 (0,1-0,5%)
(2-Fenylpropan-2-yl) hydroperoxid - CAS 80-15-9 (0,5-1%)
Hydroxyethylmethakrylát - CAS 868-77-9 (5-10%)
(2-Hydroxypropyl)-methakrylát - CAS 923-26-2 (20-40%)

R věty:
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí;

S věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 29 Nevylévejte do kanalizace; S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice; S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bezpečnostní list najdete na **www.regulus.cz**.

Skladujte při teplotě 5 až 25 °C

Obsah: 100g

8 595222 608407

Distributor:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00, tel.: 241 764 506

N - nebezpečný pro životní prostředí

Výrobce:
Manta Ecologica S.r.l., Itálie

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

LDPE

Xi - dráždivý

SISEAL

Metakrylátový těsnící tmel na bázi teflonu na kovové závitové spoje, odolává vibracím a teplotním výkyvům. Používá se místo koudele nebo teflonové pásky. Je určen na kovové závitové spoje od 3/8“ do 2“ pro rozvody vzduchu, pitné vody (do tlaku 1 MPa a teploty do 130 °C), zemního plynu, propan-butanu (pouze v plynné formě o tlaku 5 bar a teplotě -20 °C až 70 °C).

Návod k použití:
Povrch závitů je nutno odmastit (pochromované zdrsnit), tmel aplikujeme na krajní vnější a vnitřní závit v malém množství a smontujeme. Přibližná spotřeba je cca 0,5g na ½“ závit. Během montáže je možné zpětné pootočení bez narušení těsnosti. Po 10-ti minutách po smontování spoj odolává tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrzen je za 2-3 hodiny při 20 °C. Spoj odolává teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrzení je spoj rozebíratelný běžným nářadím, tmel je nevytvrzovací. Před opětovnou montáží je nutno závity očistit drátěným kartáčem od zbytků tmelu.

Obsahuje:
Maleinová kyselina - CAS 110-16-7 (0,1-0,4%)
Dodecyl-methakrylát - CAS 142-90-5 (15-20%)
N,N-dialkyltoluidin - CAS 26915-12-8 (0,1-0,5%)
(2-Fenylpropan-2-yl) hydroperoxid - CAS 80-15-9 (0,5-1%)
Hydroxyethylmethakrylát - CAS 868-77-9 (5-10%)
(2-Hydroxypropyl)-methakrylát - CAS 923-26-2 (20-40%)

R věty:
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí;

S věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 29 Nevylévejte do kanalizace; S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice; S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bezpečnostní list najdete na **www.regulus.cz**.

Skladujte při teplotě 5 až 25 °C

Obsah: 100g

8 595222 608407

Distributor:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00, tel.: 241 764 506

N - nebezpečný pro životní prostředí

Výrobce:
Manta Ecologica S.r.l., Itálie

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

LDPE

Xi - dráždivý

SISEAL

Metakrylátový těsnící tmel na bázi teflonu na kovové závitové spoje, odolává vibracím a teplotním výkyvům. Používá se místo koudele nebo teflonové pásky. Je určen na kovové závitové spoje od 3/8“ do 2“ pro rozvody vzduchu, pitné vody (do tlaku 1 MPa a teploty do 130 °C), zemního plynu, propan-butanu (pouze v plynné formě o tlaku 5 bar a teplotě -20 °C až 70 °C).

Návod k použití:
Povrch závitů je nutno odmastit (pochromované zdrsnit), tmel aplikujeme na krajní vnější a vnitřní závit v malém množství a smontujeme. Přibližná spotřeba je cca 0,5g na ½“ závit. Během montáže je možné zpětné pootočení bez narušení těsnosti. Po 10-ti minutách po smontování spoj odolává tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrzen je za 2-3 hodiny při 20 °C. Spoj odolává teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrzení je spoj rozebíratelný běžným nářadím, tmel je nevytvrzovací. Před opětovnou montáží je nutno závity očistit drátěným kartáčem od zbytků tmelu.

Obsahuje:
Maleinová kyselina - CAS 110-16-7 (0,1-0,4%)
Dodecyl-methakrylát - CAS 142-90-5 (15-20%)
N,N-dialkyltoluidin - CAS 26915-12-8 (0,1-0,5%)
(2-Fenylpropan-2-yl) hydroperoxid - CAS 80-15-9 (0,5-1%)
Hydroxyethylmethakrylát - CAS 868-77-9 (5-10%)
(2-Hydroxypropyl)-methakrylát - CAS 923-26-2 (20-40%)

R věty:
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí;

S věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 29 Nevylévejte do kanalizace; S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice; S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bezpečnostní list najdete na **www.regulus.cz**.

Skladujte při teplotě 5 až 25 °C

Obsah: 100g

8 595222 608407

Distributor:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00, tel.: 241 764 506

N - nebezpečný pro životní prostředí

Výrobce:
Manta Ecologica S.r.l., Itálie

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

LDPE

Xi - dráždivý

SISEAL

Metakrylátový těsnící tmel na bázi teflonu na kovové závitové spoje, odolává vibracím a teplotním výkyvům. Používá se místo koudele nebo teflonové pásky. Je určen na kovové závitové spoje od 3/8“ do 2“ pro rozvody vzduchu, pitné vody (do tlaku 1 MPa a teploty do 130 °C), zemního plynu, propan-butanu (pouze v plynné formě o tlaku 5 bar a teplotě -20 °C až 70 °C).

Návod k použití:
Povrch závitů je nutno odmastit (pochromované zdrsnit), tmel aplikujeme na krajní vnější a vnitřní závit v malém množství a smontujeme. Přibližná spotřeba je cca 0,5g na ½“ závit. Během montáže je možné zpětné pootočení bez narušení těsnosti. Po 10-ti minutách po smontování spoj odolává tlaku 1 MPa. Dokonale vytvrzen je za 2-3 hodiny při 20 °C. Spoj odolává teplotám od -50 °C do 130 °C. Po vytvrzení je spoj rozebíratelný běžným nářadím, tmel je nevytvrzovací. Před opětovnou montáží je nutno závity očistit drátěným kartáčem od zbytků tmelu.

Obsahuje:
Maleinová kyselina - CAS 110-16-7 (0,1-0,4%)
Dodecyl-methakrylát - CAS 142-90-5 (15-20%)
N,N-dialkyltoluidin - CAS 26915-12-8 (0,1-0,5%)
(2-Fenylpropan-2-yl) hydroperoxid - CAS 80-15-9 (0,5-1%)
Hydroxyethylmethakrylát - CAS 868-77-9 (5-10%)
(2-Hydroxypropyl)-methakrylát - CAS 923-26-2 (20-40%)

R věty:
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží; R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí;

S věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima; S 26 Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 29 Nevylévejte do kanalizace; S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice; S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení; S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Bezpečnostní list najdete na **www.regulus.cz**.

Skladujte při teplotě 5 až 25 °C

Obsah: 100g

8 595222 608407

Distributor:
REGULUS s.r.o., Do Koutů 1897/3, Praha 4, 143 00, tel.: 241 764 506

N - nebezpečný pro životní prostředí

Výrobce:
Manta Ecologica S.r.l., Itálie

Telefon pro případ mimořádné situace:
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575,
Klinika nemocí z povolání,
Toxikologické informační středisko (TIS),
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

LDPE

Xi - dráždivý